

TOK-DUR nanášacia hmota pre asfalt. a betónové plochy

TOK-DUR pozostáva z dvojkomponentného elastického materiálu na akrylátovo živicinej báze.

Použitie

TOK-DUR je stála, ohrusu a poveternostným podmienkam odolná nanášaná vrstva určená k preklenutiu prasklín alebo vyrovnaní malých nerovností prevažne na asfaltových plochách. Na betónových je nevyhnutný podklad.*

Materiálové vlastnosti

TOK-DUR je dvojkomponentný špeciálny produkt s reaktívnym spojovacím prvkom tvoreným akrylátovou živicom. TOK-DUR je charakterizovaný nasledujúcimi vlastnosťami.

- Vysoká elasticnosť
- Nepatrné zmrašťovacie napätie
- Rýchle vysychanie a dokonalá tuhosť
- Dobrá odolnosť voči poveternostným podmienkam a dlhá trvácnosť
- Odolnosť voči vode a posypovým soliam

* prípravok 19539 „Grundierung für TOK-DUR“ v 4kg balení

Technické údaje

Viskozita	DIN 6/60 s
Hustota	1,60 g/ml
Obsah neprchavých látok	100%
Bod horenia	10 °C
Spracovateľnosť	10 Min

Postup spracovania

1.Príprava podkladu

Podklad musí byť čistý, suchý a prípadné olejové škvrny odstránené. Asfaltové povrchy s potlačou sa nehodia na prekrytie TOK-DURom.

2.Príprava nanášanej hmoty

materiál musí byť pred použitím dokonale premiešaný a práškové tvrdivo musí byť rovnomerne vmiešané v pomere 1,0 - 0,7 : 100. Materiál je pripravený na spotrebovanie bez ďalšieho riedenia, nanášanie je

pomocou rovnej alebo hrebeňovej špachtly.

Pri nanášaní hrúbky nad 5mm je možné TOK-DUR zmiešať s kremičitým pieskom frakcie 0,3mm-1,5mm a to do množstva až 50% celkového objemu. Nanášaná hrúbka nesmie prekročiť dohromady 20mm.

Pri hrúbke nad 5mm nanášame v dvoch vrstvách. Okamžite po nanesení je nutné do prebytočného materiálu

pred zatvrdnutím vsypať drť alebo iný materiál. Prebytočný materiál je možné opätovne použiť.

Teplota okolia musí byť nad 5 °C. Čas vytvrdnutia je závislý od vonkajšej teploty a je približne 1 hodinu. Aplikčné pomôcky je nutné ihneď po ukončení očistiť napr. etylacetómom. Spotreba TOK-DURu sa pohybuje približne 1,5-2,0kg/m² v závislosti od kvality podkladu.

Forma dodávky a balenia

TOK-DUR je balený po 7kg, farba je šedá. Stupeň lesku materiálu je polomatný, ďalšie farebné a veľkostné variácie na požiadanie. Takisto je na základe dopytu dodávané aj tvrdivo v práškovej forme.

Uskladnenie

Uskladňujeme na suchom mieste v uzavretých nádobách pri teplote 0 – 20 °C. Pri týchto pomienkach je TOK-DUR skladovateľný 6 mesiacov.