



Hlavné výhody:

- Spracovateľný za studena
- Bez potreby postreku
- Silná priľnavosť za čerstva

TOK[®] – Plast

Bitúmen obsahujúca hmota pre spoje v asfaltových krycích vrstvách za studena spracovateľná

Popis

TOK-Plast je hmota obsahujúca rozpúšťadlá, spevnená umelými vláknami na báze polymérom zošľachteného cestného stavebného bitúmenu.

Vhodné plnidlá spôsobujú tuhú konzistenciu a tým dochádza k vysokej priľnavosti na hrane bezprostredne po aplikácii.

TOK-Plast je vhodná hmota, spĺňajúca požiadavky predpisov pre spoje pri spájaní asfaltových plôch navzájom.

Použitie

Spoje v asfaltových vrstvách vznikajú pri pásovej pokládke obaľovaných zmesí porovnateľných vlastností (pozdĺžne spoje) ako aj pri dlhšom prerušení postupu (priečne spoje).

Na správne pripravenú hranu spoja sa naniesie cca 2 mm silná vrstva Tok – Plastu. Tento postup pri pozdĺžnych spojoch je najčastejšie vykonaný strojovo -PLASTOMATOM. V priečných spojoch a podobných maloplošných aplikáciách, ktoré môžu byť použité aj na iné asfaltové plochy, sa vykonáva nanášaním štetkou. TOK-Plast zabezpečuje svojimi dobrými adhéznymi vlastnosťami, trvanlivú kvalitu spojov.

Technické hodnoty materiálu

Spojovadlo	Polymérom modifikovaný bitúmen
Hustota	1 g/cm ³
Rozníšľadlo	Benzín
Bod vzplanutia	<21 ° C
Trieda nebezpečnosti	A 1
Hmotnostný podiel na roznošidlu	40-60%
Hmotnostný podiel na výplni	<20%
Bod mäknutia pevného telieska	>120 ° C
Stabilita na hrane za čerstva	%
3 ° C	Stabilná
50 ° C	Stabilná

Spracovanie

- TOK-Plast sa spracováva za studena
- strojovo Plastomatom
- ručne štetcom alebo špachtľou
- na pripravenú hranu sa nanesie cca 2 mm hrubá vrstva TOK-Plastu
- penetračný náter nie je nutný
- spojované hrany musia byť suché
- TOK-Plast má vysokú priľnavosť za čerstva a po aplikácii nesteká
- pokládka balenej zmesi je časovo nezávislá na aplikácii TOK Plastu, mala by však byť prevedená v jeden deň
- natreté hrany nesmú byť prechádzané dopravnými prostriedkami

Spotreba materiálu

Výška steny 40 mm	cca 80 g/m
Výška steny 60 mm	cca 120g/m

Dodávka a balenie

TOK Plast			Číslo výrobku
Plechová nádoba so sťahovacím uzáverom	30 kg	14 nádob na palete (420kg)	102 02 510
Plechové vedro so sťahovacím uzáverom	10 kg	45 vedier na palete (450kg)	101 02 511

Skladovanie

Produkt zodpovedá triede nebezpečnosti A 1 a treba ho prislúchajúco skladovať



Ekomac s.r.o. Černyševského 26 Bratislava, 85101
Ing Branislav Macejka tel:00421 905977425